

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/005373

International filing date: 24 March 2005 (24.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-090603
Filing date: 25 March 2004 (25.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 3 月 2 5 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 0 9 0 6 0 3

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 0 9 0 6 0 3
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社

2 0 0 5 年 4 月 1 3 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】	特許願
【整理番号】	2004126
【あて先】	特許庁長官 殿
【発明者】	
【住所又は居所】	大阪府豊中市三和町一丁目1番11号 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社内
【氏名】	坂田 慎
【発明者】	
【住所又は居所】	大阪府豊中市三和町一丁目1番11号 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社内
【氏名】	片山 豪
【発明者】	
【住所又は居所】	大阪府豊中市三和町一丁目1番11号 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社内
【氏名】	小笠原 健
【発明者】	
【住所又は居所】	大阪府豊中市三和町一丁目1番11号 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社内
【氏名】	佐々木 泰司
【特許出願人】	
【識別番号】	000175283
【住所又は居所】	大阪府豊中市三和町一丁目1番11号
【氏名又は名称】	三栄源エフ・エフ・アイ株式会社
【代表者】	清水 孝重
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	004019
【納付金額】	21,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

加熱処理されていないアラビアガムを水溶液にする工程、および該水溶液を 60℃未満にて保持する工程を有するアラビアガムの改質方法。

【請求項 2】

水溶液の濃度が 50 質量%以下である請求項 1 記載のアラビアガムの改質方法。

【請求項 3】

水溶液を 60℃未満に保持する時間が 6 時間以上である請求項 1 または 2 記載のアラビアガムの改質方法。

【請求項 4】

水溶液の pH が 4.5～6 であり、60℃未満に保持する時間が 3 時間以上である請求項 1 または 2 記載のアラビアガムの改質方法。

【請求項 5】

アラビアガムの乳化力向上方法である請求項 1 に記載のアラビアガムの改質方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 4 に記載される方法によって得られる改質アラビアガム。

【請求項 7】

加熱処理されていないアラビアガムが *Acacia senegal* 種に属するアラビアガムであり、請求項 1 に記載される方法によって得られる改質アラビアガムの質量平均分子量が 150 万以上である請求項 6 記載の改質アラビアガム。

【請求項 8】

請求項 1 乃至 4 に記載される方法によって得られる改質アラビアガムを有効成分とする乳化剤。

【請求項 9】

請求項 1 乃至 4 に記載される方法によって得られる改質アラビアガムを乳化剤として用いるエマルジョンの調製方法。

【請求項 10】

エマルジョンが、精油、油性香料、油性色素、油性ビタミン、多価不飽和脂肪酸、動植物油、ショ糖酢酸イソ酪酸エステル、及び中鎖トリグリセライドよりなる群から選択される少なくとも 1 種の疎水性物質を分散質として有する O/W 型または W/O/W 型のエマルジョンである請求項 9 に記載のエマルジョンの調製方法。

【請求項 11】

請求項 9 に記載される方法によって調製されるエマルジョン。

【請求項 12】

精油、油性香料、油性色素、油性ビタミン、多価不飽和脂肪酸、動植物油、ショ糖酢酸イソ酪酸エステル、及び中鎖トリグリセライドよりなる群から選択される少なくとも 1 種の疎水性物質を分散質として有する O/W 型または W/O/W 型のエマルジョンである請求項 11 に記載のエマルジョン。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 アラビアガムの改質方法、その方法で得られた改質アラビアガム及びその用途

【技術分野】

【0001】

本発明は、アラビアガムの改質方法に関する。より詳細には、本発明はアラビアガムについてその乳化力を向上させる方法に関する。また、本発明はかかる方法によって乳化力が向上したアラビアガム、並びにその用途に関する。

【背景技術】

【0002】

アラビアガムは、優れた乳化力を備え、さらに高濃度の溶液でも粘性が低いという特性を有することから、従来より食品や医薬品分野において広く乳化剤として使用されている天然高分子である。しかしながら、アラビアガムは、そのまま使用しても満足のいく乳化性能を発揮しないことも知られている。

【0003】

そこで、従来よりアラビアガムの乳化力を高めるための方法が検討され、提案されている。例えば、かかる方法として、アラビアガムから金属イオンを除いてアラビン酸を取得し、これを加熱変性して乳化力を高める（改質する）方法（例えば、特許文献1参照）、また、乾燥減量が50質量%以下のアラビアガムを60～140℃で30分以上加熱して変性することにより乳化力を高める（改質する）方法（例えば、特許文献2参照）がある。

しかしながら、これらの方法では、加熱工程中にアラビアガムの着色、不溶物の生成、異臭の発生等の不都合なところがあった。

【0004】

また、アラビアガムを水分3～30質量%に調整する工程と、30℃以上で加温する工程を行うことを特徴とするアラビアガムの改質方法（例えば、特許文献3参照）があるが、これも完全にアラビアガムの着色を抑えたものではなかった。

【特許文献1】 特開平02-49001号公報

【特許文献2】 特開2000-166489号公報

【特許文献3】 特開2003-321502号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、上記の問題を軽減もしくは解消して、さらに優れた乳化力を備えるようにアラビアガムを改質する方法を提供することを目的とする。具体的には、本発明は、アラビアガムの乳化力を効率よく高める方法を提供すること、並びに高い乳化力を有するように改質したアラビアガムを着色や異臭がなく取得する方法を提供することを目的とする。

【0006】

さらに本発明は、こうして得られた乳化力に優れたアラビアガム、並びに該アラビアガムの乳化剤としての用途を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねていたところ、加熱処理していないアラビアガムを特定濃度の水溶液にて、特定温度条件下で保持する処理を行うことにより、上記目的を達成することができることを見いだした。

【0008】

本発明はかかる知見に基づいて開発されたものであり、下記の態様を含むものである：
項1．加熱処理されていないアラビアガムを水溶液にする工程、その水溶液を60℃未満にて保持する工程を有するアラビアガムの改質方法。

項2．水溶液の濃度が50質量%以下である項1記載のアラビアガムの改質方法。

項3．水溶液を60℃未満に保持する時間が6時間以上である項1または2記載のアラビアガムの改質方法。

項4．水溶液のpHが4.5～6であり、60℃未満に保持する時間が3時間以上である項1または2記載のアラビアガムの改質方法。

項5．アラビアガムの乳化力向上方法である項1に記載のアラビアガムの改質方法。

項6．項1乃至4に記載される方法によって得られる改質アラビアガム。

項7．加熱処理されていないアラビアガムがAcacia senegal種に属するアラビアガムであり、請求項1に記載される方法によって得られる改質アラビアガムの質量平均分子量が150万以上である請求項6記載の改質アラビアガム。

項8．項1乃至4に記載される方法によって得られる改質アラビアガムを有効成分とする乳化剤。

項9．項1乃至4に記載される方法によって得られる改質アラビアガムを乳化剤として用いるエマルションの調製方法。

項10．エマルションが、精油、油性香料、油性色素、油溶性ビタミン、多価不飽和脂肪酸、動植物油、ショ糖酢酸イソ酪酸エステル、及び中鎖トリグリセライドよりなる群から選択される少なくとも1種の疎水性物質を分散質として有するO/W型またはW/O/W型のエマルションである項9に記載のエマルションの調製方法。

項11．項9に記載される方法によって調製されるエマルション。

項12．精油、油性香料、油性色素、油溶性ビタミン、多価不飽和脂肪酸、動植物油、ショ糖酢酸イソ酪酸エステル、及び中鎖トリグリセライドよりなる群から選択される少なくとも1種の疎水性物質を分散質として有するO/W型またはW/O/W型のエマルションである項11に記載のエマルション。

【発明の効果】

【0009】

加熱処理していないアラビアガムを特定濃度の水溶液にて、特定温度条件下で保持する処理を行うことによって、乳化力の優れた改質アラビアガムを得ることができる。斯くして調製される本発明の改質アラビアガムは、精油、油性色素、油性香料、油溶性ビタミン等の各種の疎水性物質の乳化に好適に使用することができる。本発明の改質アラビアガムを用いて調製されるエマルションは、通常（未処理）のアラビアガムを用いて調製したエマルションと比較して、粒子の粒度分布が均一であり、かつ、加熱や長期保存、経時変化などの虐待（過酷条件）により、エマルション粒子同士が、凝集したり、合一して粒子が劣化することが有意に抑制されており、非常に安定である。よって、この改質アラビアガムは、飲料、菓子、チューイングガム、油性香料、油性色素、油溶性ビタミンなどの乳化剤として好適に利用することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0010】

（1）アラビアガムの改質方法

本発明は、アラビアガムについてその乳化力を高めるように改質する方法に関する。従って、本発明は「アラビアガムの乳化力を高める方法」、または「乳化力に優れたアラビ

アガムの調製方法」と言い換えることが可能である。

【0011】

当該本発明の方法は、加熱処理していないアラビアガムを特定濃度の水溶液にて、特定温度条件下で保持する処理を行うことによって実施することができる。

【0012】

本発明の方法において、改質対象物として用いられるアラビアガム（原料）は、マメ科植物であるアカシア属のアカシア・セネガル（*Acacia senegal*）やアカシア・セイアル（*Acacia seyal*）またはこれらの同属植物の幹や枝から得られるゴム状の滲出液を乾燥して調製される天然樹脂（多糖類）である。

【0013】

アラビアガム（原料）は、スーダンを始め、エチオピアからセネガルにいたる北アフリカー帯（エチオピア、セネガル、ナイジェリア、アフリカ北部のコルドファン、ナイル河支流近傍、その他アメラハ地方）で産出されるが、本発明においてはその由来を問うことなく、いずれの産地由来のものであってもよい。

【0014】

また、アラビアガム（原料）は、その水分含量を特に制限するものではない。通常商業的に入手可能なアラビアガム（原料）は、105℃で6時間加熱乾燥することによって減少する水分量（乾燥減量）として40質量%以下、好ましくは30質量%以下、特に好ましくは20質量%以下を有するものである。本発明においても、このような水分含量（乾燥減量）を有するアラビアガム（原料）を、水分含量にかかわらず、任意に選択し使用することができる。

【0015】

また通常、アラビアガム（原料）は、塊状物、玉状物、粗粉碎物、粒状、または粉末状の形態で入手することができるが、本発明ではこれらの形態を問わず、いずれの形態のものをも使用することができる。

【0016】

本発明においては、アラビアガム（原料）は、アカシア・セネガル等から得られてから、加熱処理がされていないものを用いなくてはならない。アラビアガム（原料）の粉末化等で多くの熱にさらされてしまったものは、改質の効率が極端に悪くなるか、改質が起こらない。また、塊状のものは低温の水には溶解しにくいいため、粗粉碎物を用いて短時間に溶解させることが好ましい。この溶解の際にも温度は60℃未満で行うことが好ましい。

【0017】

本発明の改質方法において、アラビアガム水溶液は加熱処理を行っていないため多くの時間を要した場合には細菌の増殖が引き起こされる。よって、可能な限り低い温度にて短時間で改質を行うことが好ましい。

【0018】

アラビアガム水溶液のアラビアガムの濃度は特に規定しないが、好ましくは10～30質量%である。10%以下または30%以上であると改質するのに多くの時間を要してしまう。

【0019】

本発明の改質方法において、アラビアガム水溶液の保持温度は、60℃未満、好ましくは15～30℃である。5℃以下では改質速度が非常に遅くなる。40℃以上においても改質速度が遅くなり、60℃以上では全く改質しなくなる。また、後述する実験例で示すように、アラビアガム水溶液の保持温度が至適温度に近いほど短時間に効率よくアラビアガムの乳化力を高めることが可能である。

【0020】

本発明の改質方法において、アラビアガム水溶液のpHは4～7、好ましくは4～6である。pH4以下では改質が殆ど行われずpH7以上では改質速度が遅くなる。なお、特にpHが4.5～6においては、60℃未満に保持する時間を3時間以上と短くすることができる。

【0021】

アラビアガム水溶液のpHを上げるために使用される塩基性化合物としては、食品に配合することができるものを広く挙げることができ、この限りにおいて特に制限されない。例えば水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、クエン酸ナトリウム等を挙げることができる。また、陰イオン交換樹脂を用いることによってpHを上げることができる。陰イオン交換樹脂としては、制限されないが、ダイヤイオン SA10A（商標、三菱化学(株)製、以下同じ）、ダイヤイオン SA12A、ダイヤイオン SA20A、ダイヤイオン PA306、ダイヤイオン WA10、ダイヤイオン WA20などが例示される。アラビア水溶液のpHを下げるために使用される酸としては食品添加物として通常使用される酸であれば特に制限されず、かかる中から任意に選択使用することができる。例えばクエン酸、酢酸、リンゴ酸、乳酸等の有機酸または硫酸、塩酸、リン酸、硝酸等の無機酸等を例示することができる。

【0022】

上記本発明の方法によって調製されるアラビアガムは、原料として用いたアラビアガムに比して高い乳化力を発揮するように改質されてなるものである。ゆえに本発明の方法は、具体的にはアラビアガムの乳化力を高める改質方法であり、アラビアガムの乳化力向上方法として規定することもできる。また高い乳化力を有する改質アラビアガムの製造方法として規定することができる。

【0023】

(2) 乳化剤及びエマルションの調製方法

上記方法によって調製される改質アラビアガムの質量分子量は、未処理のアラビアガムと明確に区別ができる。Acacia senegal種に属するアラビアガムの場合、未処理のアラビアガムの分子量は100万以下なのに対して、本発明で得られる改質アラビアガムの分子量は、150万以上、好ましくは200万以上である。

【0024】

また、上記方法によって調製される改質アラビアガムは、その優れた乳化力において原料として用いた未処理のアラビアガムと明確に区別することができる。改質アラビアガムの乳化力は、通常それを用いてエマルションを調製した場合に、そのエマルションを形成する小滴（分散相）の平均粒子径が $1\mu\text{m}$ 以下、好ましくは $0.8\mu\text{m}$ 以下、より好ましくは $0.7\mu\text{m}$ 以下になることが好ましい。

【0025】

さらに、調製されたエマルションが経時的に安定であることが望ましい。経時的安定性は、例えば調製したエマルションの平均粒子径を、調製直後〔平均粒子径(a)〕と保存後〔平均粒子径(b)〕に測定し、その差(b-a)で評価することができる。制限されないが、 60°C 3日間保存した場合かかる差が1以下、好ましくは0.3以下、より好ましくは0.1以下であるようなエマルションが得られることが望ましい。

【0026】

本発明の改質アラビアガムは、乳化剤として、特に食品、医薬品、医薬部外品、または香粧品の分野において、とりわけ経口的に摂取され得る製品の乳化剤として好適に使用することができる。具体的には、飲料、粉末飲料、デザート、チューイングガム、錠菓、スナック菓子、水産加工品、畜産加工品、レトルト食品などの飲食品等の乳化、錠剤等のコーティング材の乳化、油性香料の乳化、油性色素の乳化などに、乳化剤として好適に使用することができる。上記改質アラビアガムはそのまま溶液の状態または粒子状若しくは粉末状にして乳化剤として用いることもできるが、必要に応じてその他の担体や添加剤を配合して乳化剤として調製することもできる。この場合、使用される担体や添加剤は、乳化剤を用いる製品の種類やその用途に応じて、常法に従って適宜選択採用することができる。例えば、デキストリン、マルトース、乳糖等の糖類やグリセリン、プロピレングリコール等の多価アルコールと混合して使用することができる。

【0027】

また、本発明は上記改質アラビアガムを乳化剤として使用するエマルションの調製方法

を提供する。当該エマルションは、上記改質アラビアガムを乳化剤として使用して、分散質として疎水性物質を親水性溶媒中に分散安定化することによって調製することができる。ここでエマルションとしては、水中油滴（O/W）型やW/O/W型のエマルションを挙げることができる。

【0028】

ここで乳化される疎水性物質は通常エマルション形態に供されるもの若しくはその必要性のあるものであれば特に制限されないが、好ましくは食品、医薬品、医薬部外品または化粧品分野で用いられるもの、より好ましくは経口的に用いられることが可能な（可食性）疎水性物質を挙げることができる。

【0029】

具体的には、オレンジ、ライム、レモン及びグレープフルーツなどの柑橘系植物等の基原植物から得られる各種精油、ペパー、シナモン及びジンジャーなどの基原植物からオレオレジン方式で得られるオレオレジン、ジャスミンやローズなどの基原植物からアブソリュート方式で得られるアブソリュート、その他、合成香料化合物、及び油性調合香料組成物などの油性香料； β -カロチン、パプリカ色素、リコピン、パーム油カロチン、ドナリエラカロチン及びニンジンカロチンなどの油性色素；ビタミンA、D、E及びKなどの脂溶性ビタミン；ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、及びγ-リノレン酸などの多価不飽和脂肪酸；大豆油、菜種油、コーン油及び魚油などの動植物油脂；SAIB（Sucrose Acetate isobutyrate：ショ糖酢酸イソ酪酸エステル）、エステルガム、プロム化油、またはC6～C12の中鎖トリグリセライドなどの加工食品用油脂及びこれら可食性油性材料の任意の混合物を例示することができる。

【0030】

上記改質アラビアガムを用いたエマルションの調製方法は、特に制限されず、水中油滴（O/W）型エマルションまたはW/O/W型エマルションの調製に関する常法に従って、疎水性物質と親水性溶媒とを上記改質アラビアガムの存在下で、ホモジナイザーや高圧噴射などを利用して機械的に攪拌混合することによって行うことができる。より具体的には、下記の方法を例示することができる。

【0031】

まず、改質アラビアガムを水等の親水性溶媒に溶解し、必要に応じて、遠心分離又はフィルタープレス等を利用した濾過など、適当な固液分離手段により不純物を除去して、アラビアガム水溶液を調製する。これに、目的の疎水性物質（例えば油脂、また予め油脂に香料や色素を溶解した混合液）を攪拌機等で混合し、予備乳化する。なお、この際、必要に応じてSAIB等の比重調整剤にて比重を調整してもよい。次いで得られた予備乳化混合液を、乳化機を利用して乳化する。

【0032】

なお、ここで疎水性物質としては前述のものを例示することができるが、油性香料や油性色素を用いて乳化香料や乳化色素を調製する場合は、上記疎水性物質として予め油脂に油性香料や油性色素を溶解した混合液を用いることが好ましい。これによって、より乳化を安定化し、また成分の揮発を予防することができる。また油性香料や油性色素を溶解する油脂としては、特に制限されないが、通常、中鎖トリグリセライド（炭素数6～12の脂肪酸トリグリセライド）、及びコーン油、サフラワー油、または大豆油などの植物油を用いることができる。

【0033】

乳化に使用する乳化機としても、特に制限はなく、目的とするエマルションの粒子の大きさや、試料の粘度などに応じて適宜選択することができる。例えば、機械的に高圧のホモジナイザーの他、ディスパーミルやコロイドミルなどの乳化機を使用することができる。

【0034】

乳化工程は、前述するように、親水性溶媒中に、攪拌下、疎水性物質を添加し、攪拌ペラを回転して予備乳化し、粒子径約2～5 μm の乳化粒子を調製した後、ホモジナイザー

などの乳化機を用いて微細で均一な粒子（例えば、平均粒子径 $1\ \mu\text{m}$ 以下）を調製することによって実施される。

【0035】

なお、 β -カロチンなどの色素の多くは、それ自身、結晶の状態でサスペンションとして存在する。したがって、これらの色素をエマルジョン（乳化色素）として調製するには、まず色素の結晶を適当な油脂と高温下で混合し溶解してから、親水性溶媒に添加することが好ましい。

【0036】

斯くして改質アラビアガムを用いて調製されるエマルジョンは、通常（未処理）のアラビアガムを用いて調製したエマルジョンと比較して、粒子の粒度分布が均一であり、かつ、加熱や長期保存、経時変化などの虐待（過酷条件）により、エマルジョン粒子同士が、凝集したり、合一して粒子が劣化することが有意に抑制されており、非常に安定である。

【実施例】

【0037】

以下、本発明の内容を以下の実験例（試験例、比較例および実施例）を用いて具体的に説明する。ただし、本発明はこれらの実験例に何ら制限されるものではない。なお、下記の実験例において、特に記載しない限り、「部」とは「質量部」を、また「%」とは「質量%」を意味するものとする。なお、原料のアラビアガムとしては、スーダン産の *Acacia senegal* の幹及び枝から採取されたゴム状分泌物の粗粉碎物（平均粒径 0.3 mm 程度、水分含量 14% 、平均分子量 69.8 万）を用いた（下記の実験例において「アラビアガム（原料）」と記載する）。

【0038】

試験例1

アラビアガム（原料） 2 kg を異なる温度（ $20\sim 80^\circ\text{C}$ ）の水 8 kg に投入し、各温度下 30 分攪拌を行い溶解させ、 25°C の恒温室にて 12 時間静置した。得られたアラビアガムについて乳化性（平均粒子径）、質量平均分子量ならびにAGP含量を下記の方法に従って評価した。

【0039】

<評価方法>

（1）乳化性

得られた 20 質量%アラビアガム水溶液 800 g に、中鎖トリグリセライド（オクタン酸・デカン酸トリグリセライド、O.D.O（商品名、日清製油株式会社製）） 200 g を添加混合し、ホモジナイザー（APV GAULIN社製）にて乳化しエマルジョンを調製する（圧力 44 MPa (450 kg/cm^2) でのホモジナイズを 4 回）。

【0040】

得られたエマルジョンについて、乳化直後および 60°C 3 日間保存後の平均粒子径（ μm ）を、粒度分布測定装置SALD-1100（レーザー回折式、島津製作所（株）製）を用いて測定する。なお、一般に乳化剤の乳化力は、調製されるエマルジョンの平均粒子径が小さいほど優れていると評価される（「アラビアゴムで乳化したO/Wエマルジョンの濁度比法による研究」、薬学雑誌、 $112(12)906-913$, (1992)）。また、乳化安定性は乳化直後と 60°C 3 日間保存後の平均粒子径の差で評価した。

【0041】

（2）質量平均分子量、AGP分子量及びAGP含量

アラビアガムの質量平均分子量、AGP分子量及びAGP含量は、光散乱検出器（MALLS: Multi Angle Laser Light Scattering）、屈折率（RI）検出器及びUV検出器の3つの検出器をオンラインで接続したゲル濾過クロマトグラフィーの手法によって測定し、得られたデータをASTRA Version 4.9 (Wyatt Technology)ソフトウェアにて処理することにより求めることができる。なお、当該GPC-MALLS手法によれば、光散乱検出器（MALLS）により分子量を、屈折率（RI）検出器により各成分の質量（組成比）を、さらにUV検出器により蛋白質を検出することができ、分子量既知の標準品と対比することなく分析成分の分子量並びに

組成を求めることができる。その詳細な原理や特徴は、「Idris, O. H. M., Williams, P. A., Phillips, G. O., ; Food Hydrocolloids, 12, 375 - 388 (1998)」に記載されている。

【0042】

本発明で採用されるGPC-MALLSの測定条件は下記の通りである：

カラム : Superose6 10/300GL (Amersham Biosciences)

流速 : 0.5mL/分

溶出溶媒 : 0.2M NaCl

試料の調製：分析試料を溶出溶媒（0.2M NaCl）にて希釈した後、 $0.45\mu\text{m}$ セルロースアセテートメンブランフィルターにて不溶物を除去した液を測定する。

試料濃度 : 0.1% (W/V)

試料液注入量 : 100 μL

dn/dc : 0.141

温度 : 室温

検出器 : (1)MALLS (multi angle laser light scattering) : DAWN EOS (Wyatt Technology 社製, 米国)、(2)RI (屈折率)、(3)UV (214nmでの吸収)

【0043】

<質量平均分子量>

上記条件で、RI検出器によって求められたクロマトグラム上のチャート全体（チャートのベースラインを基線としてRIチャートの立ち上がり部を起点及び降下して基線と交わった部分を終点とした場合に、当該起点から終点までのチャート部を意味する）を1ピークとしてデータ処理した場合 (processed as one peak) に、質量換算分子量が本発明でいう「質量平均分子量（平均MW）」である。乳化力の増加に伴い、質量平均分子量も増加することから、乳化性を評価する一つの指標となるものである。

【0044】

<AGP分子量及びAGP含量>

上記条件で測定したRIチャートを初めに溶出するRIピーク画分1（ピーク1：高分子溶出画分）とそれ以降に溶出するRIピーク画分2（ピーク2：低分子溶出画分）の2つに分けて、ASTRA Version 4.9 (Wyatt Technology) ソフトウェアにてデータ処理した場合 (processed as two peaks)、ピーク1の質量換算分子量が「AGP分子量 (AGP MW)」であり、ピーク1の回収率 (%Mass) が、GPC-MALLSに供したアラビアガム中に含まれる「AGP含量 (質量%)」に相当する。より具体的に、アラビアガム原料 (Acacia senegal種) をGPC-MALLS法で分析した結果を示すクロマトグラム (図1) に基づいて説明すると、RIチャートのベースラインを基線として、RIチャートの立ち上がり部を起点、RIチャートが降下して基線と交わった部分を終点とした場合に、当該起点から終点までの間でRI強度が極小となった点を境として、それより早く溶出したピーク画分が上記でいうRIピーク画分1（ピーク1）であり、それより遅くに溶出したピーク画分が上記でいうRIピーク画分2（ピーク2）である。アラビノガラクトタン蛋白質（単に「AGP」という）は、その他アラビノガラクトタン (AG) 及びグリコプロテイン (GP) と併せてアラビアガムに含まれる3つの主要な構成成分の一つである。乳化力の増加に伴って、アラビアガム中のAGP分子量及びAGP含量が増加することから、アラビアガムの乳化性を評価する一つの指標となりえるものである。

【0045】

試験例1のアラビアガム溶液のサンプルについて得られた乳化性ならびに質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量の分析結果については表1に示した。

【0046】

【表 1】

サンプル	条件	GPC-MALLS分析			乳化安定性試験 平均粒子径(μm)		
		平均MW (万)	AGP MW(万)	AGP含量 (%)	乳化直後	60℃3日 保存後	変化
	アラビアガム(原料)	69.8	251.7	13.8	0.90	2.55	1.65
1-1	20℃溶解後25℃12時間静置	175.0	804.9	17.5	0.68	0.75	0.07
1-2	40℃溶解後25℃12時間静置	117.1	493.2	17.0	0.76	1.12	0.36
1-3	60℃溶解後25℃12時間静置	79.7	304.5	14.5	0.89	2.18	1.29
1-4	80℃溶解後25℃12時間静置	69.3	251.9	13.9	0.92	2.42	1.50

【0047】

表1に示したように60℃及び80℃にて溶解したアラビアガム溶液を25℃で放置すると乳化力の向上を示さず、質量平均分子量ならびにAGP含量の増加もほとんど見られなかった。これに対して20℃にて溶解したアラビアガム溶液を25℃で放置すると、質量平均分子量は69.8万から175万に、AGP分子量が251.7万から804.9万に、AGP含量が13.8%から17.5%に増加するとともに乳化性及び乳化安定性とも大きく向上した。

【0048】

試験例2

アラビアガム(原料)2kgを水8kgに投入し、室温下30分の攪拌を行い溶解させ、下記の温度条件下6～18時間静置し、試験例1の方法に従い乳化性ならびに質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量を測定した。

条件1) 5℃

条件2) 10℃

条件3) 15℃

条件4) 20℃

条件5) 25℃

条件6) 30℃

条件7) 40℃

条件8) 50℃

条件9) 60℃

【0049】

試験例2のアラビアガム溶液のサンプルについて得られた乳化性ならびに質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量の分析結果については表2に示した。

【0050】

【表 2】

サンプル	条件	GPC-MALLS分析			乳化安定性試験 平均粒子径(μm)		
		平均MW (万)	AGP MW (万)	AGP含量(%)	乳化直後	60℃3日保存後	変化
	アラビアガム(原料)	69.8	251.7	13.8	0.90	2.55	1.65
2-1	室温溶解後5℃6時間静置	72.4	279.2	14.0	0.91	2.59	1.68
	室温溶解後5℃18時間静置	116.8	507.3	16.7	0.86	1.30	0.44
2-2	室温溶解後10℃6時間静置	75.2	286.6	14.6	0.89	2.47	1.58
	室温溶解後10℃18時間静置	146.3	656.4	17.3	0.73	0.96	0.23
2-3	室温溶解後15℃6時間静置	93.3	375.4	15.9	0.82	1.56	0.74
	室温溶解後15℃18時間静置	222.6	1090	17.2	0.63	0.66	0.03
2-4	室温溶解後20℃6時間静置	89.5	364.5	15.6	0.85	1.68	0.83
	室温溶解後20℃18時間静置	211.3	1040	17.0	0.63	0.69	0.06
2-5	室温溶解後25℃6時間静置	80.6	329.1	14.9	0.86	1.65	0.79
	室温溶解後25℃18時間静置	217.4	1068	17.0	0.64	0.69	0.05
2-6	室温溶解後30℃6時間静置	75.4	285.5	14.6	0.88	2.42	1.54
	室温溶解後30℃18時間静置	185.7	956.3	17.0	0.70	0.80	0.10
2-7	室温溶解後40℃6時間静置	77.5	296.7	15.4	0.90	2.35	1.45
	室温溶解後40℃18時間静置	115.7	494.2	16.8	0.74	1.14	0.30
2-8	室温溶解後50℃6時間静置	70.2	258.9	14.3	0.92	2.54	1.62

【0051】

表2の結果より、いずれの温度条件においても6時間の静置では質量平均分子量とAGP含量に大きな変化は認めなかったが、18時間静置で比較すると、15℃～30℃の温度条件にて静置したものは乳化安定性試験において、60℃3日間保存後も粒子の変化が見られず優れた乳化安定性を示し、質量平均分子量とAGP含量も高い値を示した。50℃、60℃の高温条件では質量平均分子量とAGP含量は未改質のものと大きな変化はなく、乳化力の向上もほとんど見られなかった。また、5℃、10℃、40℃の温度条件では若干の質量平均分子量と乳化安定性の向上が見られた。

【0052】

試験例3

アラビアガム(原料)を試験例1と同様の方法にて異なる濃度(1～40%)に溶解させ、15℃の冷蔵庫にて9～24時間静置し、試験例1の方法に従い質量平均分子量、AGP分子量ならびにAGP含量を測定し、その分析結果は表3に示した。

【0053】

【表 3】

サンプ ル	条件	GPC-MALLS分析		
		平均MW (万)	AGP MW (万)	AGP含量(%)
アラビアガム(原料)		69.8	251.7	13.8
3 - 1	1%溶液15℃9時間静置	78.1	314.3	14.9
	1%溶液15℃24時間静置	80.5	325.7	15.0
3 - 2	5%溶液15℃9時間静置	117.7	503.6	16.8
	5%溶液15℃24時間静置	122.0	533.1	16.6
3 - 3	10%溶液15℃9時間静置	131.9	582.7	16.8
	10%溶液15℃24時間静置	195.9	998.2	17.1
3 - 4	20%溶液15℃9時間静置	156.3	724.2	16.9
	20%溶液15℃24時間静置	203.2	1024	16.5
3 - 5	30%溶液15℃9時間静置	122.6	550.0	16.2
	30%溶液15℃24時間静置	175.3	848.2	17.0
3 - 6	40%溶液15℃9時間静置	83.2	319.9	14.9
	40%溶液15℃24時間静置	100.4	432.2	15.9

【0054】

表3の結果より、24時間静置したものにおいても1%、5%、40%の濃度のものは質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量の増加が少なく、10%から30%の濃度のものは質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量の増加が見られた。

【0055】

試験例 4

アラビアガム(原料)2kgを水8kgに投入し、室温下30分の攪拌を行い溶解させたものに85%リン酸あるいは5%水酸化ナトリウムを添加し異なるpHに調整し、15℃の冷蔵庫にて6～18時間静置した。試験例1の方法に従い質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量を測定した。そのアラビアガム溶液について得られた乳化性ならびに質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量の分析結果については表4に示した。

【0056】

また、pH4.2とpH5.0に調整した溶液については、15℃の冷蔵庫にて1.5～9時間静置し、経時的にサンプリングを行い、同様の方法に従って質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量を測定し、そのアラビアガム溶液について得られた乳化性ならびに質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量の分析結果については表5に示した

【0057】

【表 4】

サンプル	条件	GPC-MALLS分析			乳化安定性試験 平均粒子径 (μm)		
		平均MW (万)	AGP MW(万)	AGP含量 (%)	乳化直 後	60℃3日 保存後	変化
	アラビアガム(原料)	69.8	251.7	13.8	0.90	2.55	1.65
4-1	pH3.5溶液 15℃6時間静置	69.4	261.7	13.4	0.92	2.61	1.69
	pH3.5溶液 15℃18時間静置	71.0	271.4	13.5	0.90	2.54	1.64
4-2	pH3.7溶液 15℃6時間静置	74.0	275.2	14.0	0.89	2.25	1.36
	pH3.7溶液 15℃18時間静置	92.7	374.5	16.0	0.84	1.76	0.92
4-3	pH4.0溶液 15℃6時間静置	91.9	375.4	16.1	0.85	1.69	0.84
	pH4.0溶液 15℃18時間静置	190.3	953.3	16.6	0.65	0.72	0.07
4-4	pH4.2溶液 15℃6時間静置	117.1	512.4	16.6	0.78	0.99	0.21
	pH4.2溶液 15℃18時間静置	207.5	1019.2	17.3	0.63	0.67	0.04
4-5	pH4.5溶液 15℃6時間静置	194.0	962.1	16.9	0.64	0.69	0.05
	pH4.5溶液 15℃18時間静置	215.5	1069	16.9	0.62	0.67	0.05
4-6	pH5.0溶液 15℃6時間静置	210.5	1062	16.6	0.62	0.66	0.04
	pH5.0溶液 15℃18時間静置	223.6	1106	17.1	0.62	0.66	0.04
4-7	pH5.7溶液 15℃6時間静置	181.2	909	16.2	0.67	0.76	0.09
	pH5.7溶液 15℃18時間静置	196.9	1010	16.3	0.63	0.67	0.04
4-8	pH6.8溶液 15℃6時間静置	156.3	799.5	15.9	0.70	0.90	0.20
	pH6.8溶液 15℃18時間静置	183.7	940.6	16.1	0.66	0.79	0.13
4-9	pH8.5溶液 15℃6時間静置	88.8	344.0	14.7	0.86	1.93	1.07
	pH8.5溶液 15℃18時間静置	114.0	469.3	15.2	0.79	1.05	0.26

【0058】

表4の結果よりpHを4.5～5.7に調整したものについては6時間で質量平均分子量ならびにAGP含量の高いアラビアガム溶液が得られ、乳化性および乳化安定性の向上が見られた。18時間静置後においてもpH3.7以下のものについては質量平均分子量、AGP含量の増加は見られず乳化性および乳化安定性の向上は見られなかった。

【0059】

【表 5】

サンプル	条件	GPC-MALLS分析			乳化安定性試験 平均粒子径 (μm)		
		平均MW (万)	AGP MW(万)	AGP含量 (%)	乳化直 後	60℃3日 保存後	変化
	アラビアガム(原料)	69.8	251.7	13.8	0.90	2.55	1.65
4-10	pH4.2溶液 15℃1.5時間静置	69.1	259.3	13.7	0.91	2.49	1.58
	pH4.2溶液 15℃3時間静置	70.8	268.2	14.1	0.90	2.35	1.55
	pH4.2溶液 15℃4.5時間静置	93.3	375.4	15.9	0.83	1.54	0.71
	pH4.2溶液 15℃6時間静置	117.1	512.4	16.6	0.78	0.99	0.21
	pH4.2溶液 15℃9時間静置	157.9	757.9	17.1	0.69	0.79	0.10
4-11	pH5.0溶液 15℃1.5時間静置	75.0	279.3	14.1	0.89	2.30	1.41
	pH5.0溶液 15℃3時間静置	152.0	698.1	17.0	0.68	0.81	0.13
	pH5.0溶液 15℃4.5時間静置	189.5	917.5	16.9	0.66	0.71	0.05
	pH5.0溶液 15℃6時間静置	210.5	1062	16.6	0.62	0.66	0.04
	pH5.0溶液 15℃9時間静置	237.9	1196	17.0	0.63	0.65	0.02

【0060】

表5の結果よりpH5.0に調整したものについては3時間以上静置を行うことでAGP含量は十分な値にまで増加し、乳化性および乳化安定性の向上が見られた。

【0061】

試験例 5

2400L容のステンレス製タンクに室温の水1600kgを量り、攪拌下、粉碎処理したアラビアガム原料400kgを添加し、30分攪拌混合した後、50％水酸化ナトリウム0.8kgを添加し、溶液のpHを4.7とし、水冷式のジャケットに冷却水を通水して、アラビアガム水溶液の品温を15℃に設定し、15℃に維持したまま、6時間保持した。次いで、ジャケットに蒸気を通して60℃に加温し、フィルタプレスにて不純物を除去し80℃30分の殺菌を行った後、スプレードライ(スプレードライ条件：インレット180℃、アウトレット100℃)にて噴霧乾燥し、350kgのスプレードライ粉末を得た。

【0062】

比較例 1

2400L容のステンレス製タンクに80℃の湯水1600kgを量り、攪拌下、粉碎処理したアラビアガム原料400kgを添加し、30分攪拌溶解した。この時の溶液のpHは4.2であった。この溶液をフィルタプレスにて不純物を除去し80℃30分の殺菌を行った後、スプレードライ(スプレードライ条件：インレット180℃、アウトレット100℃)にて噴霧乾燥し、360kgのスプレードライ粉末を得た。

【0063】

試験例 5 ならびに比較例 1 で得られたスプレードライ粉末について試験例 1 の方法に従い質量平均分子量、AGP分子量、AGP含量を求めると共に20％溶液を作製し乳化性試験を行い、その結果を表 6 に示した。

【0064】

【表 6】

サンプル	条件	GPC-MALLS分析			乳化安定性試験 平均粒子径(μm)		
		平均MW (万)	AGP MW(万)	AGP含量 (%)	乳化直後	60℃3日 保存後	変化
試験例5	室温水溶解、pH4.7 15℃、6時間溶液放置	255.4	1235	18.0	0.60	0.62	0.02
比較例1	80℃湯溶解、pH未調整、放置なし	72.6	292.1	13.3	0.92	2.61	1.69

【0065】

試験例 5 で得られたスプレードライ粉末を使用して下記の実施例 1 ～ 5 を行った。

【0066】

実施例 1 β-カロチン乳化製剤（乳化色素製剤）

スプレードライにより粉末化した改質アラビアガム170gを水680gに溶解し、20質量％のアラビアガム水溶液を調製した。これを乳化剤として用いて、これに、予めβ-カロチン30％懸濁液50gに中鎖トリグリセライド（オクタン酸・デカン酸トリグリセライド、O.D.O（商品名、日清製油株式会社製））100gを配合して150℃にて加熱して溶解しておいた混合液を添加し、攪拌混合した。これをホモジナイザー（APV GAULIN社製）にて乳化し（圧力4.4Mpa（450kg/cm²）でのホモジナイズを4回）、乳化色素製剤であるβ-カロチン乳化製剤を調製した。

【0067】

実施例 2 オレンジ乳化香料（乳化香料）

スプレードライにより粉末化した改質アラビアガム170gを水680gに溶解し、20質量％のアラビアガム水溶液を調製した。これを乳化剤として、これに、予めオレンジ香料20gと中鎖トリグリセライド（オクタン酸・デカン酸トリグリセライド、O.D.O（商品名、日清製油株式会社製））130gを室温下でよく混合して調製しておいた混合液を添加し、攪拌混合した。これをホモジナイザー（APV GAULIN社製）にて乳化し（圧力4.4Mpa（450kg/cm²）でのホモジナイズを4回）、乳化香料であるオレンジ乳化香料を調製した。

【0068】

実施例3 DHA(ドコサヘキサエン酸)乳化製剤

スプレードライにより粉末化した改質アラビアガム170gを水680gに溶解し、20質量%のアラビアガム水溶液を調製した。これを乳化剤として、これに、予めDHA20質量%含有魚油50gと中鎖トリグリセライド(オクタン酸・デカン酸トリグリセライド、O.D.O(商品名、日清製油株式会社製))100gとの混合物を80℃に加熱し、混合して調製しておいた混合液を添加し、攪拌混合した。これをホモジナイザー(APV GAULIN社製)にて乳化し(圧力4.4Mpa(450kg/cm²))でのホモジナイズを4回)、DHA乳化製剤を調製した。

【0069】

実施例4 レモン粉末香料

スプレードライにより粉末化した改質アラビアガム200gとデキストリン600gを水1500gに溶解し、アラビアガム水溶液を調製する。これを乳化剤として、これにレモンオイル200gを添加し、攪拌混合する。これをホモジナイザー(APV GAULIN社製)にて乳化する(圧力2.0Mpa(200kg/cm²))でのホモジナイズを1回)。次いで、この溶液をスプレードライヤー(ANHYDRO社製)(インレット 140℃、アウトレット 80℃)にて噴霧乾燥し、レモン粉末香料950gを調製する。

【0070】

実施例5 (コーティング) チューインガム

スプレードライにより粉末化した改質アラビアガム800g、キシリトール600g、二酸化チタン25gを1kgの水に溶解し、80℃で加熱処理し、ガムシロップを調製する。コーティングパンの中に2kgのチューインガムセンターを入れ、乾燥した空気を吹き付けながら回転させ、ガムシロップを少しずつ添加して、完全に乾燥させてチューインガムをコーティングした。

【図面の簡単な説明】

【0071】

【図1】アラビアガム原料(*Acacia senegal*種)をGPC-MALLS法で分析した結果を示すクロマトグラムである。RIチャートのベースラインを基線として、RIチャートの立ち上がり部を起点、RIチャートが降下して基線と交わった部分を終点とした場合に、当該起点から終点までの間でRI強度が極小となった点を境として、それより早く溶出したピーク画分をRIピーク画分1(ピーク1)、それより遅くに溶出したピーク画分をRIピーク画分2(ピーク2)とする。




図1 アラビアガムの GPC-MALLS チャート

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 着色や異臭がなく、アラビアガムの乳化力を高める方法の提供する。

【解決手段】 本発明は、加熱処理していないアラビアガムを50質量%以下の水溶液にする工程、および該水溶液を60℃未満の温度条件下で6時間以上保持する処理を行うことによって、着色や異臭の無い、乳化力の優れた改質アラビアガムを得ることができる。本発明で得た改質したアラビアガムは、飲料、菓子、チューイングガム、油性香料、油性色素、油溶性ビタミンなどの乳化剤として好適に利用することができる。

【選択図】 なし

出願人履歴

0 0 0 1 7 5 2 8 3

20021016

住所変更

大阪府豊中市三和町 1 丁目 1 番 1 1 号

三栄源エフ・エフ・アイ株式会社